QUICSEAL 165PU-E

Tên sản phẩm

Acryl-Flex PU ECO

Mô tả sản phẩm

Quicseal 165PU-E là màng chống thấm thi công dạng lỏng một thành phần gốc polyurethane phân tán trong nước, nhằm mang lại sản phẩm thân thiện dễ sử dụng với hiệu suất chống thấm cao và bền vững. **Quicseal 165PU-E** bao gồm nhựa polyme dẻo cao cấp, chất độn và các chất phụ gia để cung cấp khả năng chống tia cực tím tuyệt vời cũng như cung cấp lớp bảo vệ, chống thấm lâu dài.

Ứng dụng

Dùng cho các khu vực ẩm ướt bên trong hay bên ngoài của các khu thương mại hay khu dân cư, ban công, các khu vực khác sẽ được lát gạch hoặc có lớp bảo vệ khi lưu thông thông thường như:

- Chống thấm mái nhà
- Chống thấm ban công và sânthượng
- Chống thấm các khu vực ẩm ướt (lớp dưới) trong phòng tắm, ban công, nhà bếp...
- Chống thấm và bảo vệ các công trình bê tông như dầm cầu, đường hầm…

Ưu điểm

- Tạo màng linh hoạt
- Tuổi thọ lâu dài
- Có thể lát gạch lên trên – độ bám dính tốt với keo dán gạch QUICSEAL 600
- Kết dính tuyệt vời với nhiều chất liệu của nền,
- Khô nhanh
- Nhóm III Màng theo tiêu chuẩn AS/NZS 4858 Màng cho khu vực ẩm ướt

Chuẩn bị bề mặt thi công

Chuẩn bị bề mặt cẩn thận là điều cần thiết cho chất lượng và độ bền tối ưu.

Bề mặt cần phải sạch, khô và không bộng rỗng, không có bất kỳ ô nhiễm nào có thể ảnh hưởng đến độ bám dính của màng.

Thi công

QUICSEAL 165PU-E nên được trộn kỹ để trộn đồng đều và đảm bảo lớp phủ thi công đồng đều theo tỷ lệ được khuyến nghị. Thi công bằng bàn chải hoặc con lăn.

Thời gian thi công giữa 2 lần là từ 1 - 2 giờ giữa lớp thứ nhất và thứ hai. Thời gian khô trên bề mặt phẳng trong điều kiện tiêu chuẩn là 4 giờ. Thử nước sau thi công 24h.

Thông số kỹ thuật

Màu sắc	Xám
Tỷ trọng	1.30 g/cm^3
Cường độ kéo	1.2 Mpa
Độ kéo dài đến đứt	> 350%
Độ cứng Shore A	65-75
Truyền hơi nước (ASTME96)	1.2g/24giờ/m^2
Hàm lượng VOC	42g/L

Định mức

Thay đổi theo độ xốp của chất nền. Nên sử dụng hai lớp để đạt được hiệu suất tối ưu.

Vị trí	Sàn	Tường
Độ dày khi khô	1mm	0.5mm
Định mức	1.2 kg/ m^2/ 2 lớp	0,7 kg/ m^2/ 2 lớp

Sản phẩm lưu hóa hoàn toàn là 3 ngày sau khi thi công ở nhiệt độ 23^{o}C. Thời gian khô sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ bề mặt và độ xốp của bề mặt thi công.

Đóng gói

18kg/thùng.

Vệ sinh

Rửa tay, bàn chải, con lăn bằng nước khi sản phẩm vẫn còn mới. Đối với vật liệu đã đóng rắn, hãy sử dụng nhựa thông khoáng.

Thời hạn sử dụng

12 tháng khi được bảo quản trong bao bì còn nguyên chưa mở ở nơi khô ráo ở 23^{o}C.

Sức khoẻ & An toàn

Mặc quần áo bảo hộ khi thao tác. Bất kỳ chất bắn vào da hoặc mắt cần được rửa sạch bằng nước sạch. Trong trường hợp kích ứng kéo dài, hãy tìm đến bác sĩ. Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin.

Lưu ý quan trọng

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL.

Tham chiếu số QS 165E/17032021