QUICSEAL 608

Tên sản phẩm

Phụ gia cho vữa công thức I

Mô tả sản phẩm

Quicseal 608 (Phụ gia cho vữa công thức I) là phụ gia latex acrylic với công thức chuyên dụng để trộn vào vữa xi măng - cát nhằm cải tiến chất lượng của vữa.

Quicseal 608 cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa. Sau khi đóng rắn, lớp vữa chống được nước, hoá chất nhẹ và ảnh hưởng thời tiết.

Ứng dụng

- Cải tiến khả năng chống nước và cải tiến chất lượng của vữa để thi công trong và ngoài nhà;
- Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa;
- Dán gạch và đá tự nhiên với hệ thống phù hợp;
- Lớp kết dính cho vữa cán nền, trát tường trên bê tông, tấm panel và màng chống thấm;
- Chất tạo nhám cho bê tông;
- Kết hợp với vữa xi măng cát thành lớp phủ hoàn thiện.
- Cải thiện cường độ của lớp trát mỏng;
- Cải tiến cường độ và tính bền vững của vữa sửa chữa.

Chuẩn bị mặt bằng

Bề mặt phải sạch và chắc, không có bụi và tạp chất. Tất cả tạp chất, dầu, mỡ, sơn, sáp, hoặc bất kể chất nào ảnh hưởng đến độ bám dinh phải loại bỏ.

Hợp chất tháo khuôn và đóng rắn nếu không phù hợp với bề mặt hoàn thiện sau này thì phải loại bỏ khỏi bề mặt bằng việc sử dụng chổi thép, đục hoặc dụng cụ phù hợp.

Làm ẩm bề mặt nhưng không đọng nước trước khi cán nền hoặc tô tường. cho những bề mặt bọng rỗng nặng và xốp (như là gạch nhẹ hoặc tấm đúc sẵn…), xử lý bề mặt với **Quicseal 113 C** trước khi tô trát.

Trộn

Trộn **Quicseal 608** và đổ vào thùng sạch. Thêm lượng xi măng cát phù hợp và trộn đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Thông số kỹ thuật

Dạng	Chất lỏng Trắng
Màu	sữa
Tỉ trọng	1,01± 0,05 g/cm^3
pH	8 ~ 9
Tỉ lệ trộn	Tham khảo hướng dẫn trộn

Thi công

Vữa kết dính

Để cán nền hoặc trát tường trên lớp màng chống thấm, những bề mặt bê tông láng hoặc bê tông đúc sẵn, lớp vữa kết dính nên được sử dụng để tăng độ bám dính vào sàn hoặc tường.

Để làm vữa kết dính, tỉ lệ trộn đề nghị như sau:

Quicseal 608	1 phần theo khối lượng
Xi măng	1,5 phần theo khối lượng

Chú ý quan trong. **Không đợi lớp vữa kết dính khô. Lớp vữa cán nền và trát tường phải thi công ngay khi lớp vữa kết dính còn ướt.**

Lớp tạo nhám (tạo vết hoặc lớp lốm đốm)

Để trát tường trên bề mặt bê tông láng hoặc bê tông đúc sẵn, lớp tạo nhám cần phải được làm trước khi cán hoặc tô.

Để làm chất tạo nhám, tỉ lệ trộn đề nghị như sau:

Quicseal 608	1 phần theo khối lượng
Xi măng	1,5 phần theo khối lượng
Cát	1,5 phần theo khối lượng

Vữa cán, trát

Quicseal 608 được trộn vào vữa xi măng cát để cải tiến cường độ liên kết và bám dính cũng như chất lượng của vữa trát và tô

Tỉ lệ trộn đề nghị cho vữa trát và tô như sau:

Mỏng hơn 10mm:

Quicseal 608	1 phần theo khối lượng
Quicseal 602	4 ~ 6 phần theo khối lượng

Dày hơn 10mm:

Quicseal 608	1 phần theo khối lượng
Nước	1 phần theo khối lượng
Xi măng	4 phần theo khối lượng
Cát	12 phần theo khối lượng

Lớp trát không nên dày quá 15mm cho 1 lần trát. Lần trát kế tiếp sau khi lớp trát đầu khô hoàn toàn.

Chú ý quan trọng: **Khối lượng Quicseal 608 pha thêm vào xi măng cát thì phải được cân đong cho đến khi vữa có thể sử dụng được.**

Vữa tô

Quicseal 608 sử dụng để tăng cường vữa xi măng cát cho việc sửa chữa, dăm vá.

Tỉ lệ trộn đề nghị cho vữa dặm vá như sau:

Quicseal 608	1 phần theo khối lượng
Xi măng	2 phần theo khối lượng
Cát	4 phần theo khối lượng

Trước khi thi công sửa chữa, nên thi công 1 lớp kết dính để tăng độ bám dính của lớp vữa vào lớp nền

Độ phủ

Khoảng 0,2 ~ 0,3 kg/m^2 **Quicseal 608** khi dùng làm vữa kết dính.

Khoảng 0,5 ~ 1 kg/m^2 **Quicseal 608** khi dùng cho vữa tô trát cho độ dày dưới 10mm.

Khối lượng **Quicseal 608** thay đổi phù hợp với công việc tùy theo mục đích thi công.

Vệ sinh

Tất cả dụng cụ và tay có thể vệ sinh bằng nhiều nước trước khi vữa đóng rắn. Sau khi đóng rắn, việc vệ sinh sẽ khó khăn hơn nhưng có thể hỗ trợ bởi dụng cụ cơ.

Sức khoẻ & An toàn

Quicseal 608 thì không độc hại và không cháy. Bất kể sự văng bám vào da hoặc mắt nên rửa ngay với nước sạch. Trong trường hợp da bị tấy lien tục, tìm kiếm ngay tư vấn bác sỹ. **Quicseal 608** có gốc kiềm nhẹ nên tránh cho da tiếp xúc. Nên đeo bao tay và kiếng lồi.

Đóng gói

Quicseal 608 được cung cấp trong thùng 5, 20 và 200 kg.

Bảo quản

12 tháng trong điều kiện mát mẻ và thông thoáng khi chưa mở.

Lưu ý quan trọng

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL.

Tham chiếu số: QS 608/09032016